



Scan me

جامع ترین سایت مهندسی ساختمان

بیش از 5 سال فعالیت آموزشی

در سیویلکده شما می توانید به بسیاری از مطالب تخصصی و به روز در رشته های عمران، معماری و تاسیسات دست یابید.



سیویلکده

مرجع مهندسی ساختمان

مقاله های جدید، آموزش های نوین، بانک سوالات آزمون های نظام مهندسی و کارشناسی دادگستری، کتب و جزوات مرجع، ویدئوهای آموزشی و تخصصی در سیویلکده



تاسیسات

علم تکامل اجرا



عمران

علم تفکرات مستقیم



معماری

علم اندیشیدهای زیبا

ما را در شبکه های اجتماعی نیز دنبال نمائید

تلگرام

اینستاگرام

لینکداین



@civilkadeh_ir



@civilkadeh



@civilkadeh

Civil Kadeh

سیویلکده

لیست تعدادی از مطالب موجود در
وب سایت سیویلکده:

- ✓ راهنمای ورود به حرفه مهندسی
- ✓ دانلود رایگان مقاله های آموزشی
- ✓ ویدئوهای آموزشی و تخصصی
- ✓ نشریه ها و استانداردهای ملی
- ✓ بانک پلان های معماری
- ✓ دانلود و آموزش نرم افزار
- ✓ جدیدترین دکوراسیون های دنیا
- ✓ مقالات تاسیسات مکانیکی و برقی



تماس با ما

info@civilkadeh.ir

www.civilkadeh.ir



وَأَحْمِرُ اللَّهُمَّ بِهٖ بِلَادِكِ

فدایا به دست او سرزمین هایت را آباد کن

سەمىنار بىتن

Instructor :Shojaeddin Haqshenas

به هر ماده یا ترکیبی که از یک ماده چسبنده متشکل از مواد با خاصیت سیمانی شدن و سنگدانه به همراه افزودنی های مختلف تشکیل شده باشد بتن اتلاق می شود.

یا به تعبیری دیگر بتن استخوان بندی است از دانه های سنگ، که دوغاب سیمان روی دانه های سنگ را پوشانده سپس با کسب مقاومت تبدیل به سنگ شده و آنها را به هم می چسباند.

در ترکیبات متنوع بتن می توان از انواع مختلف سیمان و نیز پوزولانها، سرباره کورهها، مواد مضاف، گوگرد، مواد افزودنی، پلیمرها، الیاف و غیره استفاده کرد.

انواع بتن:

- ❖ بتن معمولی
- ❖ بتن مسلح
- ❖ بتن آسفالتی
- ❖ بتن الیافی
- ❖ بتن پاششی (شاتکریت)
- ❖ بتن پیش تنیده
- ❖ بتن حجیم
- ❖ بتن خود متراکم
- ❖ بتن سبک
- ❖ بتن شفاف
- ❖ بتن غلطکی
- ❖ بتن فوم
- ❖ بتن کریستالی
- ❖ بتن مسلح به الیاف فولادی
- ❖ بتن سبز
- ❖ بتن اسفنجی
- ❖ بتن رنگی
- ❖ بتن مگر

مواد تشکیل دهنده ی بتن:

❖ سیمان

❖ آب

❖ سنگدانه درشت (شن)

❖ سنگدانه ریز (ماسه)

❖ هوا

❖ مواد افزودنی

سیمان :

سیمان ها مواد چسبنده ای هستند که قابلیت چسباندن ذرات به یکدیگر و بوجود آوردن جسم یک پارچه از ذرات متشکله را دارند .

سیمان در بتن کاربرد دارد و وظیفه آن صرفا چسباندن دانه ها به یکدیگر است و به خودی خود تاثیری در مقاومت و باربری ندارد.



گیرش اولیه سیمان:

اصولاً در ایران ، زمان گیرش اولیه در سیمان ، حداقل ۹۰ دقیقه است. پس سیمان هایی که در کشور ما استفاده می شود ، تا ۹۰ دقیقه هنوز جرقه های واکنش ایجاد نمی شود . اگر گیرش اولیه شروع شود و سپس عملیات ویبره کردن هم آغاز شود ارتعاش حاصله از عمل ویبره کردن ، باعث از هم گسیختن پیوند ها و ترکیبات حاصل از گیرش سیمان می شود و آن قسمتی از سیمان که پیوند ها و ترکیباتش گسیخته شده است از چرخه خارج می شود و به هدر می رود و در نتیجه بتن دچار ترک می شود .



در یک رنج معقول سیمان (۳۰۰ تا ۴۵۰ کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب) تاثیر میزان سیمان بر روی مقاومت در برابر تاثیر نسبت آب به سیمان بر روی مقاومت ، تقریبا ناچیز است. پس مقاومت تابع مستقیمی از نسبت آب به سیمان است و تابعی از مقدار سیمان نیست . در مقابل ، اگر مقدار سیمان از یک حدی بیشتر شود مقاومت کاهش می یابد.



انواع سیمان پرتلند:

- ۱) سیمان پرتلند نوع یک (I)، یا سیمان پرتلند معمولی، که با نماد «پ-۱» نشان داده می شود.
 - سیمان پرتلند نوع یک، خود به سه نوع «۱-۳۲۵»، «۱-۴۲۵» و «۱-۵۲۵» تقسیم می شود.
 - ۲) سیمان پرتلند نوع دو (II)، یا سیمان پرتلند اصلاح شده، که با نماد «پ-۲» نشان داده می شود.
 - ۳) سیمان پرتلند نوع سه (III)، یا سیمان زود سخت شونده، که با نماد «پ-۳» نشان داده می شود.
 - ۴) سیمان پرتلند نوع چهار (IV)، یا سیمان با حرارت زایی کم، که با نماد «پ-۴» نشان داده می شود.
 - ۵) سیمان پرتلند نوع پنج (V)، یا سیمان مقاوم در برابر سولفات، که با نماد «پ-۵» نشان داده می شود.
- سیمان های پرتلند را به صورت کیسه ای بسته بندی و مصرف کرده و یا به صورت فله ای مصرف می کنند.

انواع سیمان پرتلند:

پرتلند نوع ۱: (I)



این نوع سیمان رایج ترین و پرمصرف ترین نوع سیمان به شمار می رود و اغلب کارخانه های تولید سیمان به طور معمول این سیمان را تولید می کنند. این سیمان در شرایط جوی معمولی مصرف می شود و استفاده از آن در تمام کارهای ساختمانی مجاز است این نوع سیمان نباید در معرض حمله سولفات ها قرار بگیرد .

انواع سیمان پرتلند:

پرتلند نوع ۲: (II)



این نوع سیمان نسبتاً کندگیر بوده و در مقابل حمله اندک سولفات ها مقاومت می کند. در نتیجه برای ساختن کانال ها و لوله های فاضلاب مناسب است. درجه حرارت هیدراسیون این نوع سیمان نسبت به سیمان تیپ ۱ کمتر است در نتیجه برای بتن ریزی در هوای گرم نیز مناسب است. مصرف این نوع سیمان برای سازه هایی که مورد حمله شدید سولفات ها هستند مناسب نیست.

انواع سیمان پرتلند:

پرتلند نوع ۳: (III)



این نوع سیمان زودگیر است. به همین دلیل در محل هایی که احتیاج به قالب برداری فوری می باشد از این نوع سیمان استفاده می شود ، زیرا مقاومت اولیه این سیمان خیلی زود بالا می رود و به علت زود گیر بودن توصیه می شود در هوای سرد از آن استفاده شود .

انواع سیمان پرتلند:

پرتلند نوع ۴: (IV)



این سیمان کنگری می باشد و کمترین حرارت هیدراسیون را تولید میکند و به همین دلیل در بتن ریزی های حجیم مانند سدها مورد استفاده قرار میگیرد و به علت تولید حرارت مناسب برای بتن ریزی در مناطق گرمسیر می باشد

انواع سیمان پرتلند:

پرتلند نوع ۵: (V)

این سیمان ضد سولفات می باشد . و مناسب مکان هایی که در معرض حمله شدید سولفات ها مانند اسکله ها ، پایه پل ها و ساخت و ساز در بنادر می باشد.



سنگ دانه ها یا مصالح سنگی:

مصالح سنگی بتن یا سنگدانه‌ها معمولاً حدود (۷۰٪) از حجم بتن را تشکیل می‌دهند و بسیاری از ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی بتن به سنگدانه‌ها ارتباط دارد. از این رو نقش سنگدانه‌ها در بتن از نقطه نظر ویژگی‌ها، طرح اختلاط و مسائل اقتصادی حائز اهمیت می‌باشد. سنگدانه‌ها ممکن است از منابع طبیعی به صورت رودخانه‌ای (گرد گوشه) یا خرد شده (تیز گوشه) یا مخلوطی از این دو نوع باشند.




سنگ دانه ها یا مصالح سنگی:

سنگدانه‌های بزرگتر از $4/75$ میلیمتر (بعد چشمه‌های الک نمره ۴) را سنگدانه درشت یا شن و سنگدانه‌های ریزتر از $4/75$ میلیمتر را سنگدانه ریز یا ماسه می‌نامند.
طبق تعریف، «بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه» عبارت است از اندازه کوچکترین الکی که حداکثر ۱۰ درصد وزنی سنگدانه روی آن باقی بماند.



سنگ دانه ها یا مصالح سنگی:

تفاوت و مرز میان شن و ماسه الک استاندارد نمره ی ۴ (#4) است که اندازه ی آن $4/76$ میلیمتر است.



کیفیت آب در بتن از آن جهت حائز اهمیت است که ناخالصی‌های موجود در آن ممکن است در گیرش سیمان اثر گذاشته و اختلالاتی به وجود آورند. همچنین آب نامناسب ممکن است روی مقاومت بتن اثر نامطلوب گذاشته و سبب بروز لکه‌هایی در سطح بتن و حتی زنگ زدن آرماتور بشود. در اکثر اختلالاتها آب مناسب برای بتن آبی است که برای نوشیدن مناسب باشد.



مقدار آب مصرفی در داخل بتن بسیار با اهمیت است. به منظور تکمیل فرایند واکنش سیمان با آب مقدار مشخصی آب مورد نیاز است. در صورتی که این مقدار کمتر از آن حد باشد قسمتی از سیمان برای واکنش آب کافی دریافت نمی کند و واکنش نداده باقی می ماند. در صورتی که بیش از مقدار مورد نیاز آب به مخلوط بتن اضافه شود پس از تکمیل واکنش، مقداری آب به صورت آزاد در داخل بتن باقی می ماند که پس از سخت شدن بتن باعث پوکی آن و نتیجتاً کاهش مقاومت خواهد شد. به همین دلیل دقت در مصرف نکردن آب زیاد در داخل بتن به منظور حصول مقاومت بالا ضروری است.

آب به سه صورت در بتن به کار می‌رود: آب مصرفی برای شستشوی سنگدانه‌ها، آب به عنوان یکی از اجزای تشکیل دهنده بتن که در هنگام ساخت آن به کار می‌رود و آب مصرفی برای عمل‌آوری بتن.



مواد افزودنی:

مواد افزودنی یا چاشنی‌های بتن موادی هستند که غیر از مواد اصلی (سیمان، آب و مصالح سنگی)، در حین اختلاط به بتن یا ملات افزوده می‌شوند. مقدار افزودنی‌ها کم است و در تعیین نسبت‌های اختلاط به حساب نمی‌آیند.

مواد افزودنی معمولاً به صورت گرد یا مایع هستند و یک یا چند ویژگی بتن تازه یا سخت شده را تغییر می‌دهند و هدف از کاربرد آنها اصلاح برخی از این ویژگی‌ها است، اگرچه در عین حال ممکن است موجب اختلال و بروز عیب در پاره‌ای از ویژگی‌های مطلوب بتن شوند، که این امر نباید خارج از محدوده مجاز استاندارد باشد.

مواد افزودنی:

❖ مواد افزودنی معدنی

❖ مواد افزودنی شیمیایی

مواد افزودنی معدنی:

مواد افزودنی معدنی به عنوان جانشین قسمتی از سیمان و به مقدار قابل ملاحظه ای (در محدوده ی ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد وزنی سیمان) به کار می روند. این مواد افزودنی به دو دسته کلی تقسیم می شوند.

مواد افزودنی معدنی طبیعی:

انواع پوزلان های طبیعی - پودر سنگ آهک - رس - تالک



مواد افزودنی معدنی مصنوعی:

میکروسلیس - خاکستر بادی - متاکائولین - سرباره

مواد جایگزین سیمان یا مکمل سیمان:


این مواد به منظور تأمین یک یا چند خاصیت زیر، بسته به مورد، به کار می‌روند:

- ۱- کاهش مصرف سیمان
- ۲- کاهش سرعت و میزان حرارت هیدراسیون
- ۳- افزایش مقاومت بتن
- ۴- افزایش پایایی بتن از طریق کاهش نفوذپذیری آن

مواد افزودنی شیمیایی:

مواد افزودنی شیمیایی:

این مواد افزودنی اکثراً ساخته دست بشر بوده و مقدار مصرف آن کم است (حداکثر ۵ درصد وزن سیمان)



مواد افزودنی تک منظوره:

- ۱) ماده افزودنی کندگیرکننده
- ۲) ماده افزودنی تندگیرکننده
- ۳) ماده افزودنی زود سخت کننده یا تسریع کننده زمان سخت شدگی
- ۴) ماده افزودنی حباب هواساز
- ۵) ماده افزودنی نگهدارنده آب
- ۶) ماده افزودنی کاهنده جذب آب

مواد افزودنی چند منظوره:

- ۱) ماده افزودنی کاهنده آب/ روان کننده
- ۲) ماده افزودنی کاهنده آب قوی/ روان کننده قوی، یا فوق کاهنده آب/ فوق روان کننده
- ۳) ماده کندگیرکننده/ کاهنده آب/ روان کننده
- ۴) ماده افزودنی تندگیرکننده/ کاهنده آب/ روان کننده
- ۵) ماده افزودنی کندگیرکننده/ کاهنده آب قوی/ روان کننده قوی، یا کندگیرکننده/ فوق کاهنده آب/ فوق روان کننده

مواد افزودنی:

مصرف مواد افزودنی شیمیایی مثل مصرف دارو است . همانطور که مصرف دارو به میزان مشخص و تجویز شده دارای فواید بسیاری است ، مصرف آن به میزان غیر مجاز و خارج از محدوده ی توصیه شده موجب بروز مضراتی میشود و می تواند مخرب باشد.



میزان مصرف:

حداکثر میزان مصرف مواد افزودنی ۵ درصد وزنی سیمان است. استفاده از کلرید کلسیم فقط در بتن بدون فولاد مجاز است و حداکثر مقدار مصرف آن ۲ درصد وزنی سیمان است. در هر حال مواد افزودنی نباید بیشتر از مقداری که تولیدکننده مشخص کرده است، مصرف شوند.



کاهنده ی آب : (روان کننده ها)

موادی هستند که اگر به بتن اضافه شوند ، این امکان را فراهم می کنند که بدون نیاز به افزایش میزان آب ، روانی و کارایی (اسلامپ) بتن افزایش یابد. این مواد نسبت آب به سیمان را کاهش داده که در نتیجه میتوان بتن مقاوم تر و با دوام تر تولید نمود.



کاهنده ی آب : (روان کننده ها)

روان کننده ها قدرت و توانایی کاهش آب را حداقل 5% و حداکثر 12% دارا می باشند. روان کننده ها هر چقدر مصرف شوند (حتی اگر سه برابر هم مصرف شوند) فرقی ندارند و نهایتاً 12% کاهش آب به همراه دارند.



کاهنده ی آب : (فوق روان کننده ها)

فوق روان کننده ها قدرت و توانایی کاهش آب را حداقل ۱۵ درصد و حداکثر ۳۵ درصد دارا می باشند. در فوق روان

کننده ها هر چه دوز مصرفی بیشتر شود کاهش آب افزایش یافته تا حداکثر به ۳۵ درصد برسد.

برای مثال اگر در یک طرح اختلاط میزان آب مصرفی برای یک متر مکعب بتن ۱۸۰ کیلو گرم باشد

در صورت استفاده از روان کننده: میزان آب مصرفی تقریباً ۱۶۰ کیلوگرم می باشد.

در صورت استفاده از فوق روان کننده: میزان آب مصرفی تقریباً ۱۲۰ کیلوگرم می باشد.

!!!! توجه مهم: هرگز هیچ روان کننده‌ای در دنیا وجود ندارد که بیشتر از 40% قدرت کاهش آب داشته باشد، که البته در کشور ما بیشترین قدرت فوق روان کننده‌ها در کاهش آب به 30 الی 35 درصد محدود می‌شود. پس لازم است در رابطه با قدرت فوق روان کننده‌ها، تبلیغات واقعی از غیرواقعی تمییز داده شوند.



آزمایش مقاومت فشاری :

وسایل و ابزار مورد نیاز:

جک بتن شکن - میکسر - قالب های مکعبی - میلۀ تراکم - چکش پلاستیکی - حوضچه آب - روغن سوخته - بیلچه - کولیس
برس جهت تمیز کردن سیمان - شن ماسه - آب

هدف:

کنترل کیفیت بتن و اصلاح روش تهیه آن در صورت نیاز



شرح آزمایش :


ابتدا آب را درون میکسر ریخته و سپس مصالح سنگی و بعد از آن سیمان را اضافه می کنیم. سپس قالب های مکعبی آزمون را آماده می کنیم. باید توجه شود حداقل ۱.۵ برابر مقدار تخمین زده شده برای آزمون ، نمونه تهیه شود. بتن آماده شده را باید در سه لایه درون قالب های مکعبی آزمون بریزیم. ابتدا لایه اول را میریزم و به وسیله میله تراکم ۳۵ ضربه وارد میکنیم، ضربه ها باید به صورت یکنواخت به تمامی سطوح وارد شود. (این ضربات در قالب استوانه ای ۲۵ ضربه می باشد). سپس لایه دوم و بعد از آن لایه سوم را درون قالب میریزیم و در هر لایه ۳۵ ضربه وارد می کنیم . سپس چند ضربه با چکش پلاستیکی به قالب ها وارد می کنیم . یک برگ کاغذ را که اطلاعات مورد نیاز روی آن نوشته شده را در کف و یا روی آزمون میگذاریم. قالب ها باید به مدت حداقل ۲۴ ساعت بدون حرکت در همان مکان ثابت نگه داری شود. پس از آن قالب ها را به آزمایشگاه انتقال داده و با احتیاط قالب ها را باز کرده و به درون حوضچه آب انتقال می دهیم. یک ساعت قبل از اینکه نمونه را زیردستگاه جک بتن شکن قرار دهیم نمونه ها را از درون حوضچه بیرون می آوریم.



معادله مقاومت فشاری بتن :

$$\text{مقاومت فشاری نمونه‌ی استوانه‌ای} = \frac{\text{نیروی شکسته شدن بتن}}{\pi \times 7.5^2}$$

$$\text{مقاومت فشاری نمونه‌ی مکعبی} = \frac{\text{نیروی شکسته شدن بتن}}{15 \times 15}$$



آزمایش بتن در سنین کم:

جهت افزایش سرعت اجرایی در پروژه‌ها از روی مقاومت نمونه های کم سن تر یعنی بتن های ۷ روزه ، مقاومت بتن ۲۸ روزه را تخمین میزنیم . تجربیات نشان میدهد که تامین حداقل مقاومت با توجه به جدول ذیل تضمین کننده مقاومت مورد نظر در سن ۲۸ روز خواهد بود.

۹-۱۰-۲۴ تاثیر نوع سیمان و سن بتن بر روی مقاومت فشاری نسبی بتن

مقاومت فشاری (به صورت نسبی)				نوع سیمان
۹۰ روزه	۲۸ روزه	۷ روزه	۱ روزه	
۱/۲۰	۱/۰۰	۰/۶۶	۰/۳۰	سیمان نوع I
۱/۲۰	۰/۹۰	۰/۵۶	۰/۲۳	سیمان نوع II
۱/۲۰	۱/۱۰	۰/۷۹	۰/۵۷	سیمان نوع III
۱/۲۰	۰/۷۵	۰/۴۳	۰/۱۷	سیمان نوع IV
۱/۲۰	۰/۸۵	۰/۵۰	۰/۲۰	سیمان نوع V

مثال : در صورتیکه مقاومت فشاری نمونه‌ی استوانه‌ای استاندارد که با سیمان تیپ ۱ ساخته شده است، در ۷ روز ۱۵۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع باشد، مقاومت نمونه‌ی ۲۸ روزه‌ی آن چقدر خواهد شد؟

$$\text{مقاومت ۲۸ روزه} = \frac{\text{مقاومت ۷ روزه}}{0.66} = \frac{150}{0.66} = 227.3 \text{ kg/cm}^2$$

جدول ۹-۵-۱ مقادیر r_1

$a \times 2a$	۱۰۰ × ۲۰۰	۱۵۰ × ۳۰۰	۲۰۰ × ۴۰۰	۲۵۰ × ۵۰۰	۳۰۰ × ۶۰۰
r_1	۱/۰۲	۱/۰۰	۰/۹۷	۰/۹۵	۰/۹۱

جدول ۹-۵-۲ مقادیر r_2

مکعبی b	۱۰۰	۱۵۰	۲۰۰	۲۵۰	۳۰۰
r_2	۱/۰۵	۱/۰۰	۱/۰۰	۰/۹۵	۰/۹

جدول ۹-۵-۳ مقادیر r_3

مقاومت فشاری نمونه مکعبی (MPa)	≤ 25	۳۰	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰	۵۵
r_3	۱/۲۵	۱/۲۰	۱/۱۷	۱/۱۴	۱/۱۳	۱/۱۱	۱/۱۰
مقاومت فشاری نمونه استوانه‌ای (MPa)	با توجه به ضریب	۲۵	۳۰	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰

در ایران محاسبات بتن آرمه بر مبنای آیین نامه ACI و مقاومت بتن بر اساس نمونه استوانه ای 15×30 میلیمتر ملاک عمل قرار میگیرد. در صورت استفاده از نمونه مکعبی یا نمونه استوانه ای غیر استاندارد باید مقاومت آنها به مقاومت نمونه استوانه ای 15×30 تبدیل شود.

مثال : در صورتیکه مقاومت فشاری نمونه‌ی مکعبی به ابعاد ۱۰۰ میلی‌متر برابر ۳۲/۵ مگاپاسکال باشد، مقاومت فشاری نمونه‌ی استوانه‌ای استاندارد را به دست آورید.
 حل: با توجه به جداول بالا ابتدا باید مقاومت نمونه مکعبی ۱۰۰ میلی‌متری به مقاومت نمونه مکعبی ۲۰۰ میلی‌متری تبدیل شود.

$$\text{مقاومت نمونه‌ی مکعبی به بعد ۱۰۰} = \frac{32.5}{\phi_2 = 1.05} = \frac{32.5}{1.05} = 30.9$$

مقاومت نظیر مکعب به ابعاد ۲۰۰ میلی‌متر

سپس مقاومت نمونه‌ی مکعب ۲۰۰ میلی‌متر به مقاومت استوانه‌ای استاندارد تبدیل شود.

$$\text{مقاومت نظیر استوانه استاندارد} = \frac{\text{مقاومت نمونه‌ی مکعبی به ابعاد ۲۰۰ میلی‌متر}}{\phi} = \frac{30.9}{1.2} = 25.75_{kg/cm^2}$$

آزمایش اسلامپ:

آزمایش اسلامپ عمدتاً روانی یا شلی و سفتی بتن را به سنجش در می آورد و نمی تواند همه ابعاد و وجوه کارایی را به تصویر کشد. یک هدف مهم از تعیین (اسلامپ) می تواند کنترل سریع و غیر مستقیم نسبت آب به سیمان برای بتنی باشد که اسلامپ آن در هنگام تهیه طرح اختلاط مشخص شده است. هدف دیگر از تعیین (اسلامپ) ، صرفاً تعیین کارایی برای تشخیص مناسب بودن آن جهت حمل و ریختن و تراکم با وسایل مختلف مانند پمپ و غیره می باشد. هدف دیگر از تعیین اسلامپ، مقایسه نتایج برای تشخیص یکنواختی مخلوط بتن است که کاربرد محدود و اندکی دارد.

نوعی آزمایش اسلامپ :

وسایل و ابزار مورد نیاز:

قالب اسلامپ-پایه قالب- قیف - میکسر- میله تراکم-تایمر-خط کش-بیلچه


برس جهت تمیز کردن- سیمان- شن ماسه- آب


هدف:

تعیین روانی بتن تازه و کارایی بتن(به سهولت در ریختن، قابلیت تراکم، سهولت در پرداخت بتن و مقاومت در برابر جدا شدگی اطلاق می شود)

شرح آزمایش :

انجام این آزمایش به این صورت است که ابتدا باید با یک برس یا دستمال قالب ها را مرطوب و تمیز نمود، سپس مخروط اسلامپ ، بر روی سینی مربوطه و در محل خود مستقر می شود. سپس با یک بیلچه ی دستی اقدام به پر کردن مخروط می شود. این عمل در سه مرحله و هر مرحله با ۲۵ بار کوبش انجام می شود. باید توجه شود که ضربات در هر مرحله به لایه زیرین نفوذ نکند، پس از اتمام سه مرحله ی فوق و پر شدن مخروط، با یک خطکش فلزی و یا هر نوع وسیله ممکن، سطح بتن را صاف کرده تا با لبه ی قاعده بالایی در یک تراز قرار گیرد. سپس مخروط را در عرض ۵ ثانیه بالا می آوریم. پس از برداشت مخروط بتن مقداری افت خواهد کرد، به وسیله خطکش این مقدار افت را اندازه می گیریم، عدد به دست آمده همان مقدار اسلامپ بتن است که معمولاً به سانتی متر بیان می شود. مدت زمان این آزمایش از شروع ریختن بتن به درون مخروطی و قرائت عدد اسلامپ نباید بیشتر از ۱۵۰ ثانیه طول بکشد.





ASTM C143

Standard Test Method
for Slump of
Hydraulic-Cement Concrete



Essroc
Italcementi Group

طرح افتلاط بتن :

تعیین اقتصادی ترین و عملی ترین ترکیب از مصالح در دسترس برای تولید بتنی که در حالت تازه دارای کارایی و چسبندگی قابل قبول و در حالت سخت شده دارای مقاومت و دوام کافی و مناسب باشد . نسبت های دقیق اختلاط مصالح سنگی ، مقدار آب و سیمان و نیز حداکثر قطر دانه ها با توجه به سازه مشخص می شود.

فرضیات کلی:

❖ وزن مخصوص ظاهری دانه‌ها را باید بوسیله آزمایش در آزمایشگاه تعیین نمود. در صورت عدم انجام چنین آزمایشی می‌توان وزن مخصوص شن را برابر $2,68$ و وزن مخصوص ماسه را برابر $2,64$ در نظر گرفت.

❖ چگالی سیمان برابر $3,15$ در نظر گرفته می‌شود، مگر آنکه در آزمایشگاه مستقیماً چگالی سیمان مصرفی بدست آمده باشد.

فرضیات کلی:

❖ مدول نرمی ماسه با عبور ماسه از الک‌های استاندارد در آزمایشگاه، قابل تعیین است. در صورتی که چنین آزمایشی انجام نگرفته باشد، مدول نرمی ماسه را می‌توان برابر $2/8$ فرض کرد. قبلاً ذکر شد که محدوده مجاز مدول نرمی ماسه مصرفی در بتن، بین $2/3$ تا $3/1$ است.

فرضیات کلی:

❖ وزن شن و ماسه براساس حالت اشباع با سطح خشک (SSD) تعیین می شود. به عبارت دیگر فرض بر این است که دانه ها نه آبی از مخلوط به خود جذب کنند و نه آبی به مخلوط اضافه نمایند. اگر رطوبت شن و ماسه در حالت SSD نباشد، باید تصحیحات لازم برای وزن شن و ماسه و آب مصرفی صورت گیرد.

رطوبت حالت SSD دانه ها را می توان با آزمایش تعیین کرد. در صورتی که چنین آزمایشی انجام نگرفته باشد، می توان رطوبت SSD دانه های شنی را برابر ۰٫۵ درصد و رطوبت SSD دانه های ماسه ای را برابر ۰٫۷ درصد در نظر گرفت.

$$\omega_{SSD, CA} = 0.05$$

$$\omega_{SSD, FA} = 0.07$$

انتخاب مقدار اسلامپ

جدول ۱- مقادیر اسلامپ پیشنهادی ACI برای کارهای مختلف بتنی †

مقدار اسلامپ،		نوع سازه بتنی
حداکثر*	حداقل	
۷۵	۲۵	پی ها و فونداسیون دیوارهای بتن آرمه
۷۵	۲۵	پی ها و دیواره های بدون آرماتور
۱۰۰	۲۵	تیرها و دیوارهای بتن آرمه
۱۰۰	۲۵	ستون های ساختمان
۷۵	۲۵	رویه ها و دالها
۷۵	۲۵	بتن حجیم

انتخاب بزرگترین اندازه ی اسمی دانه ها

بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه‌های درشت نباید از هیچ یک از مقادیر زیر بیشتر باشد:

(۱) یک پنجم کوچکترین بعد داخلی قالب بتن

(۲) یک سوم ضخامت دال

(۳) سه چهارم حداقل فاصله آزاد بین میلگردها

(۴) سه چهارم پوشش بتن روی میلگردها

(۵) ۳۸ میلیمتر در بتن آرمه

(۶) ۶۳ میلیمتر در بتن حجیم غیر مسلح

تخمین آب اختلاط و هوای موجود در بتن: (W و A)

جدول ۲- مقادیر تقریبی آب (W_w) و هوا (A) برای اسلامپ های مختلف و حداکثر اندازه دانه‌ها

اسلامپ، mm	مقدار آب (کیلوگرم بر متر مکعب بتن) بر اساس حداکثر اندازه دانه‌ها و اسلامپ							
	۹/۵ mm+	۱۲/۵ mm+	۱۹ mm+	۲۵ mm+	۳۷/۵ mm+	۵۰ mm+	۷۵ mm+	۱۵۰ mm+
	بتن بدون حباب هوا							
۵۰ تا ۲۵	۲۰۷	۱۹۹	۱۹۰	۱۷۹	۱۶۶	۱۵۴	۱۳۰	۱۱۳
۱۰۰ تا ۷۵	۲۲۸	۲۱۶	۲۰۵	۱۹۳	۱۸۱	۱۶۹	۱۴۵	۱۲۴
۱۷۵ تا ۱۵۰	۲۴۳	۲۲۸	۲۱۶	۲۰۲	۱۹۰	۱۷۸	۱۶۰	—
درصد تقریبی هوا	۳	۲/۵	۲	۱/۵	۱	۰/۵	۰/۳	۰/۲

تخمین آب اختلاط و هوای موجود در بتن: (W و A)

	بتن با حباب هوا								
	۵۰ تا ۲۵	۱۸۱	۱۷۵	۱۶۸	۱۶۰	۱۵۰	۱۴۲	۱۲۲	۱۰۷
۱۰۰ تا ۷۵	۲۰۲	۱۹۳	۱۸۴	۱۷۵	۱۶۵	۱۵۷	۱۵۷	۱۳۳	۱۱۹
۱۷۵ تا ۱۵۰	۲۱۶	۲۰۵	۱۹۷	۱۸۴	۱۷۴	۱۶۶	۱۶۶	۱۵۴	—
درصد کل هوا برای شرایط محیطی مختلف آ									
شرایط ملایم	۴/۵	۴	۳/۵	۳	۲/۵	۲	۱/۵	۱	
شرایط متوسط	۶	۵/۵	۵	۴/۵	۴/۵	۴	۳/۵	۳	
شرایط شدید	۷/۵	۷	۶	۶	۵/۵	۵	۴/۵	۴	

* مقادیر فوق برای دانه‌های شکسته دانه بندی شده می‌باشند. برای درشت دانه‌های گرد عموماً مقدار آب مورد نیاز برای بتن بدون حباب هوا ۱۸ kg و برای بتن با حباب هوا ۱۵ kg کمتر از مقادیر فوق است. استفاده از مواد افزودنی کاهنده آب، مقدار آب مورد نیاز را حدود ۵٪ کاهش می‌دهد. حجم مواد افزودنی مایع بعنوان قسمتی از حجم کل آب اختلاط به حساب می‌آید.

انتخاب نسبت آب به سیمان: (W/C)

جدول ۳- نسبت آب به سیمان برای حصول مقاومت متوسط ۲۸ روزه نمونه استوانه‌ای

مقاومت متوسط ۲۸ روزه نمونه استوانه‌ای، MPa	نسبت وزنی آب به سیمان	
	بتن بدون حباب هوا	بتن با حباب
۴۰	۰/۴۲	—
۳۵	۰/۴۷	۰/۳۹
۳۰	۰/۵۴	۰/۴۵
۲۵	۰/۶۱	۰/۵۲
۲۰	۰/۶۹	۰/۶۰
۱۵	۰/۷۹	۰/۷۰

جدول ۴- حداکثر نسبت آب به سیمان برای شرایط محیطی شدید

نوع سازه بتنی	سازه‌هایی که بطور متناوب مرطوبند و تحت اثر سیکل‌های یخزدن و آب شدن قرار دارند †	سازه‌های تحت اثر آب دریا یا حمله سولفات‌ها
مقاطع ظریف نظیر نرده‌ها، جان پناه‌ها، تیرچه‌ها، جداول و کارهای بتنی تزئینی	۰/۴۵	۰/۴ †
سایر سازه‌ها	۰/۵	۰/۴۵ †

† بتن با حباب هوا بایستی حتماً استفاده شود.

† در صورتیکه از سیمان ضد سولفات (نوع II یا V) استفاده شود نسبت آب به سیمان به مقدار ۰/۰۵ قابل افزایش است.

محاسبه مقدار سیمان: (C)

با داشتن مقدار آب از گام ۳ و نسبت آب به سیمان از گام ۴ مقدار سیمان از رابطه ۱ قابل محاسبه می باشد.

$$W_c = \frac{W_w}{W_w / W_c}$$

تخمین مقدار درشت دانه: (شن ، CA)

جدول ۵- حجم درشت دانه خشک در حجم یک متر مکعب بتن

حداکثر اندازه دانه، mm	حجم دانه درشت میل خورده* در حجم واحد بتن برای مدول‌های نرمی مختلف ماسه (m ³)			
	۲/۴۰	۲/۶۰	۲/۸۰	۳/۰۰
۹/۵	۰/۵۰	۰/۴۸	۰/۴۶	۰/۴۴
۱۲/۵	۰/۵۹	۰/۵۷	۰/۵۵	۰/۵۳
۱۹	۰/۶۶	۰/۶۴	۰/۶۲	۰/۶۰
۲۵	۰/۷۱	۰/۶۹	۰/۶۷	۰/۶۵
۳۷/۵	۰/۷۵	۰/۷۳	۰/۷۱	۰/۶۹
۵۰	۰/۷۸	۰/۷۶	۰/۷۴	۰/۷۲
۷۵	۰/۸۲	۰/۸۰	۰/۷۸	۰/۷۶
۱۵۰	۰/۸۷	۰/۸۵	۰/۸۳	۰/۸۱

* برای بتن با کارایی کمتر مانند بتن رویه‌های بتنی این ارقام را می‌توان ۱۰٪ افزایش داد و برای بتن با کارایی بیشتر مثلاً برای بتن ریزی بوسیله پمپ این ارقام را می‌توان ۱۰٪ کاهش داد ولی مقادیر فوق در حالت عادی بتنی با کارایی مناسب جهت اجرای سازه‌های بتنی معمولی تولید می‌کند.

تخمین مقدار ریز دانه (ماسه ، FA):**(روش وزنی)**

در این روش اساس کار بر این اصل استوار است که جمع وزن کلیه اجزاء بتن در یک مترمکعب باید برابر با وزن مخصوص بتن تازه شود. بنابراین اگر اوزان شن، سیمان، آب در یک مترمکعب بتن از وزن مخصوص بتن تازه کم شود، وزن ماسه در یک مترمکعب بدست خواهد آمد یعنی:

$$FA = U - CA - W - C$$

که C، W و CA به ترتیب اوزان سیمان، آب و شن در یک مترمکعب بتن هستند که در مراحل قبلی بدست آمده‌اند. همچنین U معرف وزن مخصوص بتن تازه است.

تخمین مقدار ریز دانه (ماسه ، FA):

(روش وزنی)

در این رابطه:

 G_a : چگالی متوسط مخلوط درشت دانه و ریزدانه G_{CA} : چگالی درشت دانه ها G_{FA} : چگالی ریزدانه ها G_C : چگالی سیمان

A: درصد حجمی هوای موجود در بتن

W: وزن آب موجود در بتن

$$U = 100 G_a (100 - A) + C \left(1 - \frac{G_a}{G_c} \right) - W (G_a - 1)$$

$$G_a = \frac{1}{\gamma} (G_{CA} + G_{FA})$$

جدول ۵-۶: تخمین مقدماتی برای وزن مخصوص بتن تازه (ACI - 211- 89)

تخمینی مقدماتی برای وزن واحد حجم بتن، kg/m^3		بزرگترین اندازه اسمی دانه‌ها، میلیمتر
بتن هوادار	بتن بدون حباب هوا	
۲۲۰۰	۲۲۸۰	۹٫۵
۲۲۳۰	۲۳۱۰	۱۲٫۵
۲۲۷۵	۲۳۴۵	۱۹
۲۲۹۰	۲۳۸۰	۲۵
۲۳۵۰	۲۴۱۰	۳۷٫۵
۲۳۴۵	۲۴۴۵	۵۰
۲۴۰۵	۲۴۹۰	۷۵
۲۴۳۵	۲۵۳۰	۱۵۰

تخمین مقدار ریز دانه (ماسه، FA):

(روش حجمی)

در یک کار بتنی، مقاومت ۲۸ روزه نمونه استوانه‌ای (f'_c) برابر با ۲۵۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و اسلامپ ۸ تا ۱۰ سانتیمتر مورد نیاز است دانه‌های شنی مورد استفاده، دارای بزرگترین بعد حدود ۴۰ میلیمتر و وزن مخصوص ظاهری خشک و میله خورده ۱۶۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب هستند. سیمان مصرفی مورد استفاده، سیمان پرتلند معمولی (تیپ I) است. رطوبت طبیعی دانه‌های شنی و ماسه‌ای مورد استفاده به ترتیب برابر با ۲٪ و ۶٪ و مدول نرمی ماسه برابر با ۲/۸ اندازه‌گیری شده‌اند با استفاده از روش وزنی و روش حجمی ACI - 211، طرح مخلوط بتن را ارائه دهید.

مرحله ۱ - تعیین اسلایپ :

براساس صورت مسئله : $8 - 10 \text{ cm} = \text{اسلایپ}$

مرحله ۲ - انتخاب بزرگترین اندازه دانه ها :

براساس صورت مسئله : $D_{\max} = 40 \text{ mm}$

مرحله ۳- تخمین مقدار آب و هوا:

با توجه به اینکه شرایط محیطی نامناسبی در صورت مسئله پیش بینی نشده می توان از بتن بدون هوا استفاده کرد. با استفاده از جدول (۳-۵) و با درون یابی:

$$\begin{cases} W = 181 - \frac{40 - 37,5}{50 - 37,5} (181 - 169) \cong 179 \text{ kg/m}^3 \\ A = 1\% \end{cases}$$

۴- انتخاب نسبت آب به سیمان: با توجه به اینکه به بتنی احتیاج داریم که مقاومت ۲۸ روزه‌ی آن باید 250 kg/m^3 یا 25 Mpa باشد و با توجه به اینکه بتن در شرایط محیطی نامناسب وجود ندارد و الزامی به رعایت حداکثر نسبت آب به سیمان نیست، از این رو با استفاده از جدول ۳ و جدول ۴ خواهیم داشت:

$$\frac{W}{C} = 0.61$$

۵- محاسبه مقدار سیمان:

$$C = \frac{W}{W/C} = \frac{179}{0.61} = 293\text{ kg/m}^3$$

مرحله ۶- تخمین مقدار دانه‌های درشت :

$$\text{حجم ظاهری شن در واحد حجم بتن} = 0,71 + \frac{40-37,5}{50-37,5} (0,74 - 0,71) \cong 0,72$$

$$\text{وزن شن خشک} = CA = 0,72 \times 1600 = 1152 \text{ kg/m}^3$$

مرحله ۷- تعیین مقدار دانه‌های ریز:

$$U = 10G_2(100 - A) + C\left(1 - \frac{G_a}{G_c}\right) - W(G_2 - 1)$$

$$G_2 = \frac{1}{\gamma}(G_{CA} + G_{FA}) = \frac{1}{\gamma}(2,68 + 2,64) = 2,66$$

$$U = 10 \times 2,66(100 - 1) + 293\left(1 - \frac{2,66}{3,15}\right) - 179(2,66 - 1) = 2382 \text{ kg/m}^3$$

$$FA = 2382 - 1152 - 179 - 293 = 758 \text{ kg/m}^3$$

با تشکر از توجه شما